



پژوهشگاه استاندارد
پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
گروه پژوهشی نساجی و چرم
برگ گزارش آزمون

شماره نامه : ۲۰۱۶
تاریخ نامه : ۱۴۰۱/۰۵/۱۹

مناسه نمونه : ۱۴۰۱-TL-۵-۳۷/۱

نمونه ثبت دبیرخانه : ۱۲۵۱۸۲

اریخ ثبت : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶

ام و نوع نمونه : لباس یکسره لباسکار محافظتی یکسره یکبار مصرف لمینیت

۱ فیلم تنفس پذیر ۶۰ گرم بر متر مربع با درزهای آب بندی شده با چسب تاریخ نمونه برداری : ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ بارکد سافا : ۴۷۲۳۵

رزنتی با کد EP ۶۰

ام تجاری : تمام قد

ام واحد تولیدی / شرکت : ویرا طب ترمه نگار

اریخ تولید / سری ساخت : /

نمونه پلمپ :

ام مشتری : ویرا طب ترمه نگار

شانی مشتری : هشتگرد- شهرک امام- بلوار شهید چمران- بالاتر از تالار گل محمدی- پلاک ۳۶



ردیف اصلی	ویژگی / شرح آزمون	نتیجه آزمون	حدود قابل قبول	واحد مقیاس	اظهار نظر	روش مرجع / روش آزمون
۱۰-۱۰	مقاومت در برابر نفوذ مایع (هیدروکسید سدیم ۵٪)	الف- ۰ ب- ۴ پ- ۹۶	-	-	--	استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۳۷
۱۱-۱۱	مقاومت در برابر جذب سطحی آب (اسپری تست)	۹۰ (ISO ۴)	-	-	--	استاندارد ملی ایران شماره ۵۶۷-۷
۱۲-۱۲	مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیک آب - با سطح آزمون ۵۰ سانتی متر مربع	۵۲۰	-	cm.H ₂ O	--	استاندارد ملی ایران شماره ۷۳۳
۱۳-۱۲	مقاومت در برابر باران مصنوعی (جذب آب توسط منسوج)	۱۳.۲	-	درصد	--	استاندارد ملی ایران شماره ۲۶۴۳
۱۴	مقاومت در برابر باران مصنوعی (دفع آب توسط منسوج)	آبی از نمونه عبور نکرد.	-	-	--	استاندارد ملی ایران شماره ۲۶۴۳
۱۵-۱۵	مقاومت در برابر خمش	تا ۱۳۰۰۰۰ دور، هیچگونه آسیبی به روکش منسوج وارد نشد.	-	-	--	استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۲۳
۱۶-۱۶	گذردهی بخار آب	۲۱۸	-	میلی گرم بر سانتی متر مربع در ساعت	--	استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۰۵۰
۱۷-۱۱	مقاومت در برابر سوراخ شدگی	۲۰	-	نیوتن	--	EN ۸۶۳
۱۸-۱۷	استحکام دسته کشو زیپ	۱۰۰	-	نیوتن	--	استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۳۴

نام و نام خانوادگی سرپرست گروه پژوهشی نساجی و چرم
ملیحه نازی

صندوق پستی : ۳۱۷۴۵-۱۳۹

نشانی : کرج - شهر صنعتی - سازمان ملی استاندارد ایران - پژوهشگاه استاندارد

وب سایت : www.standard.ac.ir

فک : ۰۲۶۳) ۲۸۰۶۰۳۱-۸

در صورت نیاز به گزارش آزمون با مهر برجسته پژوهشگاه استاندارد و هولوگرام، مراتب را به دبیرخانه پژوهشگاه منعکس فرمایید.



پژوهشگاه استاندارد
پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
گروه پژوهشی نساجی و چرم
برگ گزارش آزمون

شماره نامه : ۲۰۱۶
تاریخ نامه : ۱۴۰۱/۰۵/۱۹

مناسه نمونه : ۱۴۰۱-TL-۵-۳۷/۱

سماره ثبت دبیرخانه : ۱۲۵۱۸۲

اریخ ثبت : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶

ام و نوع نمونه : لباس یکسره لباسکار محافظتی یکسره یکبار مصرف لمینیت

۱ فیلم تنفس پذیر ۶۰ گرم بر متر مربع با درزهای آب بندی شده با چسب تاریخ نمونه برداری : ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ بارکد سافا : ۴۷۲۳۵

رزنتی با کد ۶۰ EP

ام تجاری : تمام قد

ام واحد تولیدی / شرکت : ویرا طب ترمه نگار

اریخ تولید / سری ساخت : /

نماره پلمپ :

ام مشتری : ویرا طب ترمه نگار

شانی مشتری : هشتگرد- شهرک امام- بلوار شهید چمران- بالاتر از تالار گل محمدی- پلاک ۳۶



ردیف اصلی	ویژگی / شرح آزمون	نتیجه آزمون	حدود قابل قبول	واحد ابعاد	ظاهر	روش مرجع / روش آزمون
۱-۱	تعیین جنس	منسوج نبافته اسپان باند از جنس پلی پروپیلن که با یک لایه فیلم پلیمری از جنس پلی اتیلن روکش شده است.	-	-	-	استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۹۰۲
۲-۲	وزن متر مربع	۶۶	-	گرم	-	استاندارد ملی ایران شماره ۵۱۵۲
۳-۳	ضخامت کل تحت فشار ۰.۱ کیلوپاسکال - ضخامت فیلم به کار رفته تحت فشار ۲ کیلو پاسکال	۴۹.۰ ۲۰	-	میکرون	-	استاندارد ملی ایران شماره ۴۳۰۹
۴-۴	حداکثر نیروی پارگی در جهت تولید ماشین	۱۲۳	-	نیوتن	-	استاندارد ملی ایران شماره ۵۱۵۴
۵-۵	حداکثر نیروی پارگی در جهت عمود بر تولید ماشین	۷۰	-	نیوتن	-	استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۴۷-۱
۶-۶	مقاومت در برابر جر خوردگی به روش دوزنقه ای در جهت تولید ماشین	۵۸	-	نیوتن	-	استاندارد ملی ایران شماره ۵۱۵۳
۷-۷	مقاومت در برابر جر خوردگی به روش دوزنقه ای در جهت عمود بر تولید ماشین	۴۵	-	نیوتن	-	استاندارد ملی ایران شماره ۵۱۵۳
۸-۸	استحکام درز دوخت	در ۶۰ نیوتن پارچه پاره می شود و به درز هیچ آسیبی نمی رسد.	-	نیوتن	-	استاندارد ملی ایران شماره ۷۳۱۵
۹-۹	مقاومت در برابر نفوذ مایع (اسید سولفوریک ۷۵٪) الف- ضریب نفوذ ب- ضریب جذب پ- ضریب دفع	الف- ۰ ب- ۵ پ- ۹۵	-	-	-	استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۳۷

نام و نام خانوادگی سرپرست گروه پژوهشی نساجی و چرم
ملیحه نازی



پژوهشگاه استاندارد

پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

گروه پژوهشی نساجی و چرم

برگ گزارش آزمون

شماره نامه : ۲۰۱۶

تاریخ نامه : ۱۴۰۱/۰۵/۱۹

مناسه نمونه : ۱۴۰۱-TL-۵-۳۷/۱

نمونه ثبت دبیرخانه : ۱۲۵۱۸۲

تاریخ ثبت : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶



ام و نوع نمونه : لباس یکسره لباسکار محافظتی یکسره یکبار مصرف لمینیت

۱ فیلم تنفس پذیر ۶۰ گرم بر متر مربع با درزهای آب بندی شده با چسب تاریخ نمونه برداری : ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ بارکد سافا : ۴۷۲۳۵

رزنتی با کد EP ۶۰

ام تجاری : تمام قد

ام واحد تولیدی / شرکت : ویرا طب ترمه نگار

تاریخ تولید / سری ساخت : /

نمونه پلمپ :

ام مشتری : ویرا طب ترمه نگار


شانی مشتری : هشتگرد- شهرک امام- بلوار شهید چمران- بالاتر از تالار گل محمدی- پلاک ۳۶

ردیف اصلی	ویژگی / شرح آزمون	نتیجه آزمون	حدود قابل قبول	واحد مقیاس	اظهار نظر	روش مرجع / روش آزمون
۱۹-۱۹	استحکام عرضی زیپ در حالت بسته	۳۵۰	-	نیوتن	--	استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۳۴

وضیحات :

- نتایج آزمون فقط در مورد نمونه ارسالی صادق بوده و قابل تعمیم برای کل محموله نیست.
- تکثیر این گزارش آزمون بطور کامل و از تمامی صفحات مشروط به اجازه کتبی آزمایشگاه می باشد.
- نمونه طبق درخواست مشتری مورد آزمون قرار گرفت
- گزارش آزمون در ۳ صفحه صادر شده و تفسیر آن در ذیل آخرین بند گزارش درج شده است.
- سمت روکش شده به عنوان روی پارچه در نظر گرفته شده است.

فسیر :

	نام و نام خانوادگی سرپرست گروه پژوهشی نساجی و چرم ملیحه نازی
---	--

صندوق پستی : ۱۳۹-۳۱۷۴۵

نشانی : کرج - شهر صنعتی - سازمان ملی استاندارد ایران - پژوهشگاه استاندارد

وب سایت : www.standard.ac.ir

تلفن : ۰۲۶۳) ۲۸۰۶۰۳۱-۸

در صورت نیاز به گزارش آزمون با مهر برجسته پژوهشگاه استاندارد و هولوگرام، مراتب را به دبیرخانه پژوهشگاه منعکس فرمایید.